

MM Kwidzyn Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 1
82-500 Kwidzyn, Polska



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

360 Excellent A4

Parametr	Odniesienie	Jednostka	Wartość
Gramatura	EN ISO 536	g/m ²	80
Grubość	ISO 534	µm	108 ± 3
Wilgotność	EN ISO 287	%	3,5 - 5,0
Białość CIE średnia z obu stron	ISO 11475	CIE	166 ± 3
Białość D65	ISO 2470-2	%	110 ± 2
Nieprzezroczystość	ISO 2471	%	94 +2/-1
Szorstkość metodą Bendtsena średnia z obu stron	ISO 8791-2	ml/min	160 ± 50
Sztywność MD	ISO 2493-1	mN	124 -15%
Sztywność CD	ISO 2493-1	mN	56 -15%

Certyfikacja

100% włókien ECF | ISO 9706 (Archiwizacja) | Produkcja zgodna z wymogami standardu DIN EN 12281



Dane w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Data wydania: 08/08/24