

MM EVERYDAY A3

PAPIER BIUROWY A3



Fabryka
MM Kwidzyn, Polska

Data wydania: 04/03/2024

1. Specyfikacja techniczna

Parametr		Wartości typowe	Jednostka	Odniesienie*
Gramatura		80 ± 3	g/m ²	EN ISO 536
Wilgotność		3,5 - 5,0	%	EN ISO 287
Szttywność	MD	112 -15%	mN	ISO 2493-1
	CD	48 -15%		
Grubość		104 ± 4	µm	ISO 534
Białość CIE średnia z obu stron		146 ± 3	CIE	ISO 11475
Białość D65		105 ± 2	%	ISO 2470-2
Nieprzezroczystość		93 +2/-1	%	ISO 2471
Szorstkość metodą Bendtsena średnia z obu stron		220 ± 60	cm ³ /min	ISO 8791-2

2. Najważniejsze właściwości

- zalecany przy pracy z dużą ilością wydruków czarno-białych
- optymalna biel i gęstość gwarantują najwyższy poziom druku i przyjazny dla oka kontrast
- odpowiedni zarówno do drukarek atramentowych, jak i laserowych

3. Certyfikaty



Please collect
used paper
for recycling



OPAKOWANIE
BEZ POLIETYLENU
ZDATNE DO RECYKLINGU*



- Produkcja zgodna z wymogami standardu DIN EN 12281
- 100% włókien pierwotnych (ECF)